


FFK Вискоеластична клейова суміш для глазури і гресу, C2TE



ВЛАСТИВОСТІ:

- Вискоеластична
- Стиійка до температури від -20°C до +60°C
- Тонкошарова
- Морозо- і водостійка
- Цементна
- Дуже добра адгезія до основи
- Ефективна і проста при виконанні робіт

ЗАСТОСУВАННЯ:

- Назовні та для інтер'єрів
- Для приклеювання гладкої та формованої вручну фасадної керамічної плитки, Для приклеювання фасадного каменю
- На основу з підігрівом і основу з охолодженням (холодну)
- Для приклеювання на горизонтальних і вертикальних поверхнях
- Для наклеювання пресованих і литих плит і плиток для стін і підлоги, теракотової плитки, керамічної плитки типу грес
- Для приклеювання клінкерних сходових систем, сходинок і присідічок
- Для приклеювання зовнішньої цокольної плитки
- На будь-яку основу, включаючи гіпсокартонну та деревностружкову плиту, а також на основи, які використовуються в умовах великих коливань температури
- На балкони, тераси, фасади, зовнішні сходи, цокілі

ОСНОВА:

Основа має бути сухою, міцною, чистою, вільною від пилюки та залишків мастила для опалубки. Вільні частинки і рештки фарбового покриття усунути. Сильно поглинаючі основи змочити або зафунтувати ґрунтовкою PGC або PGP. При оцінці основи необхідно брати до уваги вимоги діючих стандартів. На терасах, основах з підігрівом чи охолодженням застосовувати дилатаційні поля площею не більше 25 м² при дотриманні співвідношення сторін 1:3. Вологість основи не повинна перевищувати 2% СМ для цементних стяжок, 0,5% СМ для гіпсових та ангідридних стяжок і 1% СМ для цементно-вапняних штукатурок.

ВИКОНАННЯ РОБІТ:

Вміст упаковки 25 кг висипати у близько 6,0 – 6,5 л води, суміш ретельно вимішати з використанням загальнодоступних дрелів з низькооборотовим вимішувачем, аж до отримання однорідної маси без грудочок. Почекати близько 5 хв. і повторно вимішати. Приготовану в такий спосіб порцію треба використати протягом близько 2 годин. Свіжоприготовану суміш рівномірно нанести на основу, а потім розшити за допомогою гребінчастого шпателя, розмір зубів якого підібрати в залежності від розміру плиток. Правильно підібрана консистенція і розмір зубів шпателя гарантує, що після притиснення плитки до основи, суміш покриє всю поверхню нижнього боку плитки. Не треба змочувати плитку водою. Час корекції плитки близько 30 хвилин. Плитки треба укладати до початку процесу утворення «шкірки». Шви очистити від залишків клею, перш ніж він затвердіє. Затирання швів після приблизно 24 годин. Повне навантаження після 14 днів.

Перед наклеюванням керамічного облицювання на основу з нагрівальним обладнанням, необхідно його вимкнути за добу до початку робіт. Повторно увімкнути допіру після повного схоплювання клею (мін. 48 годин) і поступово підвищувати температуру.

Свіжоприготований розчин необхідно оберегти від впливу несприятливих погодних умов таких як мороз, поривчастий вітер, прямі сонячні промені та дощ. Мінімальна температура основи і оточення під час праці не повинна бути нижчою ніж +5°C. Температура нижча або вища від оптимальної негативно впливає на властивості виробу.

Примітка: клей не призначений для вирівнювання основи.

ВИТРАТИ:

4x4x4 мм -	бл. 1,9 кг/м ²
6x6x6 мм -	бл. 2,6 кг/м ²
8x8x8 мм -	бл. 3,8 кг/м ²

УПАКОВКА:

Мішки 25 кг, підсилені паперові мішки з подвійною вкладкою з поліуретанової плівки. 48 мішків на палеті.

СКЛАДУВАННЯ:

Зберігати у сухому місці, на дерев'яних палетах захищених плівкою.

Термін зберігання: 12 місяців

ПРИМІТКА:

Технічні характеристики вказані для температури 20°C і вологості повітря 65%. Вищевказані властивості матеріалу ґрунтуються на багаторічному досвіді та лабораторних дослідженнях. Виробник не має впливу на неналежне використання матеріалу.

У випадках сумнівних поверхонь необхідно виконати тести застосування і ретельно перевірити якість проби або звернутись по пораду до виробника. Виробник застерігає за собою право до технічних змін в межах декларованого

класу, не впливаючи на споживчі властивості і застосування. З наданої інформації не виникають будь-які претензії щодо відшкодування.

ВИМОГИ БЕЗПЕКИ:

Продукт містить цемент і вапно. При сполученні з водою виявляє лужну реакцію. У зв'язку з цим необхідно захищати очі і шкіру. У випадку контакту суміші з шкірою необхідно місце контакту ретельно промити водою. У випадку контакту суміші з оком обов'язковим є інтенсивне промивання ока водою і негайне звернення до лікаря.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Діапазон температур	-20°C до +60°C
Затирання	після бл. 24 годин
Навантаження	після бл. 24 годин
Повне навантаження	після бл. 14 днів
Температура виконання робіт:	від +5°C до +25°C
Витрати води	бл. 6,0-6,5 л

1488	
PCB-Polska Sp.J. вул. Щавіова 53D 70-010 Щецин 14	
DOP-PL-03/14	
PCB FFK	
PN-EN 12004+A1:2012	
Клей для плитки, цементний, зі зниженим сповзанням і збільшеним відкритим робочим часом, для кріплення плиток всередині і назовні	
Тип продукту	Клей цементний, C2TE
Реакція на вогонь	A1
Виділення небезпечних речовин	Дивись сертифікат MSDS
Міцність з'єднання:	
Рання адгезія	≥ 1,0 Н/мм ²
Початкова адгезія	≥ 1,0 Н/мм ²
Стиійкість до:	
- Адгезія після термічного старіння	≥ 1,0 Н/мм ²
- Адгезія після занурення у воду	≥ 1,0 Н/мм ²
- Адгезія після циклів заморожування-розморожування	≥ 1,0 Н/мм ²
Сповзання	≤ 0,5 мм
Відкритий час після 30 хвилин	≥ 0,5 Н/мм ²

	<p>H315: діє подразнююче на шкіру H317 – Може викликати алергічну реакцію шкіри H318 – Викликає серйозне пошкодження очей H335 – Може викликати подразнення дихальних шляхів</p> <p>P102 - зберігати в недоступності для дітей P260 – не вдихати пилу P280 – використовувати захисні рукавички / захисний одяг / захист очей / захист обличчя. P302+P352+P333+P313 – У ВИПАДКУ КОНТАКТУ ЗІ ШКІРОЮ: промити великою кількістю води з милом. У випадку появи подразнень шкіри або висипання: звернутися до лікаря. P304+P340+P312 – У ВИПАДКУ ПОПАДАННЯ ДО ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ: вивести або вивести постраждалого на свіже повітря і забезпечити умови для відпочинку в положенні, яке забезпечує вільне дихання. У випадку поганого самопочуття зв'язатися з ЦЕНТРОМ ОТРУСЬ або лікарем.</p> <p>P305+P351+P338+P310 – У ВИПАДКУ ПОПАДАННЯ В ОЧІ: обережно промити водою протягом декількох хвилин. Зняти контактні лінзи, якщо вони є і їх можна легко усунути. Продовжувати промивання. Негайно зв'язатися з ЦЕНТРОМ ОТРУСЬ або лікарем.</p>
--	---

PCB-Polska Sp.j.
вул. Щавіова 53D
70-010 Щецин



www.pcb-polska.pl info@pcb-polska.pl



5 902020 886020